



APPLICATION : Protection Anti Corrosion de Tubes en Acier

CHANTIER : Slovaquie

PRODUIT APPLIQUE : A l'airless 2000 psi buse 0.0013 à 0.0015

-Revêtement 1 x 115 μ de « Uni-Tech MC Primer » pour un film sec de 50 μ .

-Revêtement de 1 x 72 μ de « Uni-Tech UV » pour un film sec de 40 μ



ICI LA PREPARATION A ETE SOMMAIRE /

Nettoyage à la brosse,

Séchage et surfaces propres exemptes de rouilles et de poussières



Après une couche de primaire « Uni-Tech MC Primer »

**Une couche de « Uni-Tech UV » POUR UNE PROTECTION SOLIDE ET
RESISTANT AUX INTEMPERIES ET RUDES CONDITIONS
CLIMATIQUES**