

## **REFECTION DE LA PROTECTION EXTERIEURE DE TANKS DE STOCKAGE DE PRODUITS SODES**

Le problème consistait en la réfection de la protection extérieure anti-corrosion de tanks en acier qui avaient subit des attaques de corrosion dues au temps et à l'environnement chimiques aggravant les problèmes de corrosion.

La solution retenue a été le UNI-TECH MC PRIMER en une couche de 115 $\mu$  et de deux couches de UNI-TECH UV



Les cuves ont été grenillées au standard de SA2 ½ puis dégraissées à l'UNIVERSAL CLEANER

Puis deux Couches de UNI-TECH MC PRIMER DE 115 $\mu$  a été passée au pistolet Airless GRACO KING DUAL (buses 13-15 / Pression 2000 psi)



Puis une couche de finition de 70 $\mu$  d'UNI-TECH UV a été passée avec le même équipement